

硬度テスト結果

サンプル名称:WRS-3000P コーティング 番号:G2(大)

Received Date: 2011/12/02 Issused Date: 2011/12/05

テスト項目:鉛筆硬度試験

使用設備:KOH-I-NOOR 鉛筆

テスト方法: CNS 10757 K6801-1995 第5.2節

テスト環境:23℃

テスト結果

8Hグレード・表面傷無